



## КРУПНОЗЕРНИСТАЯ САНИРУЮЩАЯ ШТУКАТУРКА DRY BRICK 2

Для оштукатуривания сухих и влажных кирпичных и каменных оснований, с целью устройства выравнивающего, влаго-выводящего и соле-аккумулирующего слоя. Подходит для оснований подверженных воздействию солей и влаги. Для внутренних и наружных работ. Для ручного нанесения.

Входит в санитарную систему материалов «DRY BRICK».

- для санации и реставрации
- для штукатурного грунта
- аккумулирует влагу и соль из кладки
- толщина слоя при нанесении 20–50 мм

### Технические характеристики

Состав	сульфатостойкий цемент, добавки, фракционированный кварцевый песок
Внешний вид	сухая смесь серого цвета
Наибольшая крупность зерен заполнителя	2,5 мм
Температура применения	от +5°C до +25°C
Расход материала при слое 1 мм	1,6 кг/м <sup>2</sup>
Расход воды для затворения сухой смеси: на 1 кг сухой смеси на 25 кг сухой смеси	0,20-0,23 л 5,0–5,75 л
Подвижность	Пк3
Жизнеспособность растворной смеси	не более 2 ч
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток	M30
Толщина слоя при нанесении	20–50 мм

### Подготовка основания

Основание должно быть чистым, незамерзшим, впитывающим, без слабых участков, способным нести нагрузку в виде новых отделочных слоёв. Высолы, плесень, мох, водоросли, грибы и другие биологические загрязнения должны быть предварительно удалены.

### Приготовление растворной смеси

Материал готовить в отдельной ёмкости с применением электроинструмента. Использовать всё содержимое мешка. В ёмкость с заранее дозированным количеством чистой воды засыпать сухую смесь и перемешать в течение 2–3 минут со скоростью вращения насадки 400–800 об/мин до получения однородной консистенции без комков. Через 5 минут выполнить повторное перемешивание в течение 1 минуты. Приготовленную растворную смесь использовать в течение 2–х часов. Высокий уровень относительной влажности, повышенные или пониженные температуры окружающего воздуха могут корректировать время жизни растворной смеси.

### Способ применения

Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Не добавлять в сухие смеси и растворы какие-либо другие материалы, например, добавки, ускоряющие схватывание материала. Перед нанесением материала поверхность увлажнить. Растворную смесь нанести на основание вручную подходящим штукатурным инструментом. Толщина слоя при нанесении за один проход от 20 до 30 мм.

Для штукатурного слоя толщиной более 30 мм растворную смесь нанести за несколько рабочих проходов. Время межслойной сушки 24 часа. При послойном наборе необходимой толщины штукатурного слоя поверхность предыдущего слоя увлажнять водой.

Поверхность последнего штукатурного слоя выровнять. Через 2 суток выполнить окончательное выравнивание базового saniрующего штукатурного слоя, использовать мелкозернистую saniрующую штукатурку «**DRY BRICK 3**».

По завершению работ инструмент и оборудование промыть чистой водой. Не направлять тепловой поток от отопительных приборов на поверхность свеженанесённого материала.

**Упаковка  
и хранение**

Бумажный мешок, 25 кг. Сухую смесь хранить в ненарушенной и закрытой заводской упаковке, в сухом помещении, не допуская увлажнения. Гарантийный срок хранения смеси в упаковке 12 месяцев с даты изготовления.

**Техника  
безопасности**

Избегать попадания материала на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой, при необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей.

**Техническое  
название**

Сухая смесь крупнозернистая на цементном вяжущем saniрующая, для устройства выравнивающего влаго–и солеаккумулирующего слоя, ручного нанесения, КП II, ГОСТ 33083-2014