



НАКРЫВОЧНАЯ ИЗВЕСТКОВО–ГИПСОВАЯ ШТУКАТУРКА **LIME GYPSUM 2**

Для тонкослойного выравнивания крупнозернистых штукатурок при выполнении работ по реставрации и реконструкции. Подходит для нанесения на известковые и известково-гипсовые штукатурки. Для внутренних работ. Для ручного нанесения.

Входит в ИЗВЕСТКОВО–ГИПСОВУЮ ШТУКАТУРНУЮ ПРОГРАММУ «ROCKGIDRO».

- для реставрации и реконструкции
- для стен и потолков
- для накрывочного штукатурного слоя
- толщина слоя при нанесении 1–5 мм

Технические характеристики

Состав	известково-гипсовое вяжущее, добавки, фракционированный кварцевый песок
Внешний вид	сухая смесь бежевого цвета
Наибольшая крупность зерен заполнителя	0,63 мм
Температура применения	от +5°C до +25°C
Расход материала при слое 1 мм	1,4 кг/м ²
Расход воды для затворения сухой смеси: на 1 кг сухой смеси на 20 кг сухой смеси	0,22–0,24 л 4,4–4,8 л
Подвижность	Пк3
Жизнеспособность растворной смеси	не более 1 ч
Прочность на сжатие в возрасте 28 суток	M15
Толщина слоя при нанесении	1–5 мм

Подготовка основания

Основание должно быть чистым, сухим, незамерзшим, впитывающим, без слабых участков, способным нести нагрузку в виде новых отделочных слоёв. Высолы, плесень, мох, водоросли, грибы и другие биологические загрязнения должны быть предварительно удалены.

Приготовление растворной смеси

Материал готовить в отдельной ёмкости с применением электроинструмента. Использовать всё содержимое мешка. В ёмкость с заранее дозированным количеством чистой воды засыпать сухую смесь и перемешать в течение 2–3 минут со скоростью вращения насадки 400–800 об/мин до получения однородной консистенции без комков. Через 5 минут выполнить повторное перемешивание в течение 1 минуты. Приготовленную растворную смесь использовать в течение 1 часа. Высокий уровень относительной влажности, повышенные или пониженные температуры окружающего воздуха могут корректировать время жизни растворной смеси.

Способ применения

Работы выполнять в соответствии с действующими строительными нормами и правилами. Не добавлять в сухие смеси и растворы какие-либо другие материалы, например, добавки, ускоряющие схватывание материала. Перед нанесением материала поверхность увлажнить. Растворную смесь нанести на основание с помощью подходящего штукатурного инструмента, толщиной слоя от 1 до 5 мм. Устроенный слой материала выровнять, по мере первоначального схватывания выровненную поверхность затереть. По завершению работ инструмент и оборудование промыть чистой водой. Не направлять тепловой поток от отопительных приборов на поверхность свеженанесённого материала.

При необходимости финишного выравнивания использовать шпатлёвки «**FINISH 1**» или «**FINISH 2**».

Упаковка и хранение	Бумажный мешок, 20 кг. Сухую смесь хранить в ненарушенной и закрытой заводской упаковке, в сухом помещении, не допуская увлажнения. Гарантийный срок хранения смеси в упаковке 6 месяцев с даты изготовления.
Техника безопасности	Избегать попадания материала на кожу и слизистые. В случае контакта промыть проточной водой, при необходимости обратиться к врачу. Беречь от детей.
Техническое название	Сухая смесь мелкозернистая штукатурная известково–гипсовая реставрационная, обеспечивающая отделочный паропроницаемый слой